

PRIMER MOI

LỚP LÓT CHO NỀN VỮA MỚI TÔ
KHOÁ ION CANXI · KHÁNG MUỐI HOÁ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

PRIMER MOI là lớp lót gốc nước, nền nhựa styren - acrylic kỵ nước có khả năng hấp thụ ion kiềm. Sản phẩm phản ứng với ion canxi hoạt động trong nền vữa, bê tông còn non để tạo hàng rào ngăn sự di chuyển của ion và muối lên lớp phủ phía trên. Nhờ đó lớp chống thấm được thi công sớm hơn mà lớp phủ có màu không bị phấn hoá, bạc màu.

LOW VOC



ẢNH MINH HOẠ Lăn PRIMER MOI lên tường vữa mới tô, bề mặt đã se và không đọng nước



ẢNH MINH HOẠ Tường đã lót xong, chờ khô trước khi phủ lớp chống thấm màu



ẢNH MINH HOẠ Lớp chống thấm màu phủ lên nền đã lót — màu đều, không phấn hoá, không loang trắng

CÔNG DỤNG

- Cho phép thi công lớp chống thấm **sớm hơn** trên nền vữa tô còn non
- **Khoá ion canxi tự do** trong nền, ngăn muối di chuyển lên lớp phủ
- Ngăn **phấn hoá, bạc màu, loang trắng** ở lớp chống thấm có màu
- Liên kết bụi mịn và tăng độ bám dính cho lớp vật liệu tiếp theo
- **Không thay thế** thời gian bảo dưỡng nền — xem bảng tuổi nền tối thiểu

TUỔI NỀN TỐI THIỂU TRƯỚC KHI THI CÔNG

Loại nền vữa	Tuổi nền tối thiểu
Vữa trộn tại công trường (trộn tay hoặc trộn máy tại chỗ)	3 ngày
Vữa khô trộn sẵn BUMATECH Sc 100 · Sc 150 · Sc 200	1 ngày

Vữa khô trộn sẵn có tỉ lệ nước/xi măng kiểm soát tại nhà máy nên lượng nước tự do thấp và ổn định hơn, nhờ đó rút được tuổi nền xuống 1 ngày. Mốc trên áp dụng khi bề mặt đã se, KHÔNG đọng nước, nhiệt độ 8 - 35°C; nơi ẩm thấp hoặc mưa kéo dài phải chờ thêm.

VẬT LIỆU TƯƠNG THÍCH

- **Chống thấm gốc acrylic, PU:** WALLCOAT, PROOF 668, EnerSAV, SolarSHIELD, PUA 680

YÊU CẦU KỸ THUẬT NỀN

- Bề mặt phù hợp: vữa tô và bề mặt gốc xi măng; nền cứng chắc, sạch, không bụi bẩn, dầu mỡ, sơn, hợp chất bảo dưỡng và tạp chất
- **Không đọng nước** trên bề mặt khi thi công — nền ẩm bề mặt được, nền ướt sũng thì không
- **Không có ẩm mao dẫn từ dưới lên.** Kiểm tại chỗ theo ASTM D4263-24: dán kín tấm ni lông khoảng 45 × 45cm lên nền, sau 16 giờ mặt dưới đọng nước là còn ẩm ngược, phải xử lý nguồn ẩm trước
- Vết nứt và khuyết tật của lớp vữa phải được xử lý trước khi thi công lớp lót

THÔNG SỐ NHANH

ĐÓNG GÓI	18kg/thùng	ĐỘ PHỦ QUY ĐỔI	~3,3m²/kg
MÀU SẮC	Trắng đục	THỜI GIAN CHỜ KHÔ	1 - 2 giờ
TỈ TRỌNG	1,2	PHƯƠNG PHÁP	Rulô hoặc máy phun
SỐ LỚP	1 - 2 lớp	HẠN SỬ DỤNG	12 tháng khi bao bì chưa mở
ĐỊNH MỨC	0,3kg/m²	ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ	Nơi khô mát, có bóng râm

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- **Da và mắt:** PRIMER MOI là dung dịch gốc nước nền nhựa tổng hợp; hạn chế tiếp xúc trực tiếp và kéo dài với da, mắt; dính da rửa bằng nước và xà phòng; không đưa tay dính sản phẩm lên mắt, mặt, miệng
- **Văng vào mắt:** rửa ngay dưới vòi nước sạch liên tục 10 - 15 phút, không dụi mắt; khó chịu kéo dài thì đến cơ sở y tế
- **Bảo hộ:** Găng tay khi khuấy, lăn hoặc phun · Kính và thiết bị bảo vệ mặt khi có nguy cơ văng bắn · Quần áo bảo hộ phù hợp
- **An toàn khi phun:** tránh hít hơi sương khi thi công bằng máy phun; khu vực thông thoáng, dùng phương tiện bảo vệ hô hấp khi cần; không hướng đầu phun về phía người
- **Bảo quản:** đậy kín thùng sau khi dùng, nơi khô ráo; tránh nhiệt độ cao kéo dài làm giảm hạn sử dụng; giữ bao bì nguyên vẹn, tránh tạp chất xâm nhập
- Đọc kỹ Tài liệu kỹ thuật và **Phiếu Dữ liệu An toàn Hoá chất (SDS)** mới nhất trước khi sử dụng; cần thêm thông tin liên hệ bộ phận kỹ thuật BUMATECH

KHUYẾN CÁO & MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- Luôn lắc hoặc khuấy kỹ trước khi sử dụng để dung dịch đồng nhất; chỉ thi công trên bề mặt bê tông hoặc vữa gốc xi măng cứng chắc, sạch, không bụi, dầu mỡ, sơn, hợp chất bảo dưỡng hoặc tạp chất
- Thi công lớp lót mỏng và đồng đều bằng rulô hoặc máy phun; tránh đọng vũng, tạo bọt khí hoặc khu vực quá dày. Định mức thay đổi theo độ hút nước của bề mặt — tham khảo bộ phận kỹ thuật BUMATECH
- Lưu ý: PRIMER MOI **rút ngắn thời gian chờ, KHÔNG xoá bỏ thời gian chờ.** Phải tôn trọng bảng tuổi nền tối thiểu; thi công lên nền non hơn mốc quy định thì sản phẩm không được bảo hành
- Lưu ý: **Không thi công lên nền đọng nước hoặc nền còn ẩm mao dẫn từ dưới lên.** Sản phẩm chặn di chuyển ion và muối, không phải là lớp chặn áp lực nước ngược
- Lớp chống thấm phía trên thuộc loại tạo màng kín hơi (gốc PU) cần thêm thời gian để nền thoát ẩm; tham khảo bộ phận kỹ thuật với các hạng mục kín và không thông thoáng
- Nên thi công thử trên một khu vực nhỏ trước khi áp dụng đại trà để đánh giá độ hút nước, độ phủ và khả năng tương thích với hệ vật liệu tiếp theo
- Thông số trong tài liệu được xác lập từ thử nghiệm phòng thí nghiệm ở điều kiện tiêu chuẩn; giá trị thực tế thay đổi theo nhiệt độ, độ ẩm, vật liệu đi kèm, phương pháp và tay nghề thi công. Người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp với mục đích sử dụng thực tế
- BUMATECH không chịu trách nhiệm với tổn thất do sử dụng sai mục đích, thi công sai hướng dẫn hoặc kết hợp vật liệu không tương thích chưa được xác nhận bằng văn bản; bảo lưu quyền cập nhật thông tin kỹ thuật không cần báo trước. Kiểm tra phiên bản TDS mới nhất trên website trước mỗi dự án

CÔNG TY TNHH BUMATECH

Trụ sở: 154/1/5 Cống Lở, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng: 91 Hoàng Bật Đạt, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
Nhà xưởng: 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

KỸ THUẬT 0979 793 804
KINH DOANH 0914 765 778
bumagreen@bumatech.com.vn
www.bumatech.vn

CHI TIẾT THÔNG TIN PRIMER MOI - VN
BROCHURE CHỐNG THẤM
HỒ SƠ NĂNG LỰC BUMATECH

