PHIẾU AN TOÀN HOÁ CHẤT

FLEX JC 2K

Thành phần A (lỏng)

Phân tán polymer acrylic gốc nước — thành phần lỏng của hệ vữa xử lý mối nối đàn hồi 2 thành phần

Mã sản phẩm	5.MOTA.JC2K-A
Phiên bản	**2026.10**
Ngày ban hành	01/10/2026
Ngày sửa đổi	Thay thế bản 2026.07

Lập theo Hệ thống hài hoà toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hoá chất (GHS) và Luật Hóa chất số 69/2025/QH15. Phiếu gồm 16 mục theo thứ tự bắt buộc.

1 NHẬN DẠNG HOÁ CHẤT VÀ THÔNG TIN NHÀ CUNG CẤP

1.1 Nhận dạng sản phẩm

Tên thương mại	FLEX JC 2K — Thành phần A (lỏng)
Mã sản phẩm	5.MOTA.JC2K-A
Loại sản phẩm	Phân tán polymer acrylic gốc nước — thành phần lỏng của hệ vữa xử lý mối nối đàn hồi 2 thành phần
Đóng gói	Bộ 07kg (A: 02kg · B: 05kg) · Bộ 35kg (A: 10kg · B: 25kg)

1.2 Mục đích sử dụng và khuyến cáo hạn chế

Mục đích sử dụng: Thành phần A (lỏng) của hệ vữa xử lý mối nối đàn hồi 2 thành phần FLEX JC 2K. Chỉ sử dụng bằng cách trộn với Thành phần B (bột gốc xi măng) theo đúng tỉ lệ và trình tự trong Tài liệu kỹ thuật, để xử lý mối nối giữa tấm bê tông đúc sẵn, tấm CFC, tấm thạch cao và xử lý vết nứt trên bề mặt bê tông hoặc vữa gốc xi măng.

PHẠM VI ÁP DỤNG: Phiếu này chỉ áp dụng cho thành phần A. Thành phần B (bột gốc xi măng, chứa xi măng Portland và cát silic) có phân loại nguy hại riêng — phải tham khảo Phiếu an toàn hoá chất của Thành phần B trước khi trộn. Khuyến cáo không sử dụng: Không sử dụng riêng Thành phần A; Không pha thêm nước vào hỗn hợp đã trộn; Không sử dụng ngoài hướng dẫn của nhà sản xuất (xem Mục 7 và Tài liệu kỹ thuật sản phẩm).

1.3 Thông tin nhà sản xuất / cung cấp

CÔNG TY TNHH BUMATECH

TRỤ SỞ
154/1/5 Cống Lở, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG
91 Hoàng Bật Đạt, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

NHÀ XƯỞNG
820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

BỘ PHẬN KỸ THUẬT
0979 793 804

KINH DOANH
0914 765 778

EMAIL
bumagreen@bumatech.com.vn

WEBSITE
www.bumatech.vn

1.4 Số điện thoại liên hệ khẩn cấp

Cấp cứu y tế — trực 24/7: **115** (số cấp cứu quốc gia). Mang theo Phiếu an toàn hoá chất hoặc nhãn sản phẩm khi đến cơ sở y tế.

Bộ phận kỹ thuật BUMATECH: 0979 793 804 (giờ hành chính) — tư vấn về sản phẩm và biện pháp xử lý.

2 NHẬN DẠNG CÁC MỐI NGUY HIỂM

2.1 Phân loại hoá chất theo GHS

Mẫn cảm da — Cấp 1A (Skin Sensitisation, Category 1A): H317 — Có thể gây phản ứng dị ứng da. Ngoài mối nguy mẫn cảm da nêu trên, sản phẩm KHÔNG đáp ứng ngưỡng phân loại đối với bất kỳ nhóm nguy hại vật lý hay nguy hại sức khoẻ nào khác. Sản phẩm là phân tán polymer acrylic gốc nước, không cháy, không hàm lượng hữu cơ bay hơi (VOC). Cơ sở phân loại: chất bảo quản CMIT/MIT (CAS 55965-84-9) hiện diện ở hàm lượng dưới 0,003% — có thể đạt hoặc vượt giới hạn nồng độ riêng (SCL) 0,0015% để phân loại Mẫn cảm da Cấp 1A. Theo nguyên tắc phân loại theo trường hợp xấu nhất, sản phẩm được phân loại Skin Sens. 1A (H317). Xem Mục 3 và Mục 11.

2.2 Yếu tố nhãn theo GHS



GHS07
Dấu chấm than

TỪ CẢNH BÁO
CẢNH BÁO

Cảnh báo nguy cơ

H317	Có thể gây phản ứng dị ứng da.

Cảnh báo phòng ngừa

P261	Tránh hít bụi.
P272	Không mang quần áo nhiễm bẩn ra khỏi nơi làm việc.
P280	Mang găng tay / quần áo bảo hộ và phương tiện bảo vệ mắt / mặt.
P302+P352	NẾU DÍNH VÀO DA: Rửa với nhiều nước.
P333+P313	Nếu bị kích ứng da hoặc phát ban: Tìm tư vấn / chăm sóc y tế.
P362+P364	Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn và giặt sạch trước khi tái sử dụng.
P501	Thải bỏ sản phẩm và bao bì theo quy định hiện hành.

Khuyến nghị an toàn khi sử dụng — không bắt buộc trên nhãn

- Để xa tầm tay trẻ em; để tách khỏi thực phẩm và đồ uống.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp và kéo dài với da; rửa tay kỹ sau khi sử dụng.
- BẮT BUỘC mang găng tay và kính bảo hộ khi trộn với Thành phần B — hỗn hợp sau khi trộn chứa xi măng Portland, có tính kiềm mạnh.
- Không đổ sản phẩm dư hoặc nước rửa dụng cụ xuống cống rãnh và nguồn nước (xem Mục 6 và Mục 13).

Nội dung bắt buộc khác trên nhãn

Thành phần nguy hiểm ghi trên nhãn: hỗn hợp phản ứng của 5-clo-2-metyl-2H-isothiazol-3-on và 2-metyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) — CMIT/MIT.

2.3 Các mối nguy khác

- Sản phẩm chứa chất bảo quản isothiazolinon (CMIT/MIT) ở hàm lượng vết. Đây là chất gây mẫn cảm da rất mạnh: người đã bị mẫn cảm từ trước có thể xuất hiện viêm da dị ứng tiếp xúc ngay cả ở hàm lượng dưới ngưỡng phân loại. Tránh để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da.
- mối nguy của hỗn hợp sau khi trộn: Thành phần B chứa xi măng Portland và cát silic. Hỗn hợp FLEX JC 2K sau khi trộn có tính kiềm mạnh, có thể gây bỏng kiềm và viêm da xi măng khi tiếp xúc kéo dài; bụi Thành phần B chứa silic tinh thể có thể hít phải. Phải tham khảo Phiếu an toàn hoá chất của Thành phần B và mang đầy đủ bảo hộ khi trộn, thi công.
- Sản phẩm có độ bám dính rất cao, kể cả trên bề mặt kim loại. Làm sạch dụng cụ khi sản phẩm còn ướt; sau khi đóng rắn chỉ có thể làm sạch bằng biện pháp cơ học.
- Sản phẩm rơi vãi hoặc khô lại tạo màng có thể gây trơn trượt bề mặt thi công.
- Sản phẩm gốc nước, không cháy. Đông lạnh phá vỡ hệ phân tán và làm hỏng sản phẩm không hồi phục.
- Đánh giá PBT / vPvB: sản phẩm không chứa chất PBT hoặc vPvB ở mức ≥ 0,1%. Không chứa chất thuộc diện quan ngại rất cao (SVHC) ở hàm lượng ≥ 0,1%.

3 THÀNH PHẦN / THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN

Hỗn hợp — phân tán polymer acrylic gốc nước cùng các phụ gia chức năng. Các thành phần nguy hại theo nghĩa của GHS:

TÊN THÀNH PHẦN	SỐ CAS / EC	HÀM LƯỢNG	PHÂN LOẠI THEO GHS
Polimer phân tán	Bí mật thương mại	Bí mật thương mại	Không phân loại
Hỗn hợp phản ứng của 5-clo-2-metyl-2H-isothiazol-3-on và 2-metyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) — chất bảo quản (CMIT/MIT)	CAS: 55965-84-9 EC Index: 613-167-00-5	< 0,003%	Acute Tox. 2, H330; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Acute 1, H400 (M = 100); Aquatic Chronic 1, H410 (M = 100)

Phần còn lại gồm các phụ gia chức năng — không được phân loại nguy hại ở hàm lượng có trong sản phẩm.

Các câu cảnh báo (H) trong bảng trên là phân loại của từng thành phần ở dạng nguyên chất, không phải phân loại của sản phẩm.

4 CÁC BIỆN PHÁP SƠ CỨU

4.1 Mô tả các biện pháp sơ cứu cần thiết

Tiếp xúc da: Cởi bỏ ngay quần áo và giày dép nhiễm bẩn. Rửa da bằng xà phòng và thật nhiều nước. Nếu kích ứng, phát ban hoặc mẩn ngứa xuất hiện và kéo dài, tìm tư vấn / chăm sóc y tế và mang theo SDS. Giặt sạch quần áo trước khi sử dụng lại.

Tiếp xúc mắt: Tháo kính áp tròng nếu đang đeo và dễ thực hiện. Rửa mắt dưới vòi nước sạch chảy nhẹ với mí mắt mở trong 10 - 15 phút. Không dụi mắt. Nếu kích ứng kéo dài, đến cơ sở y tế hoặc bác sĩ nhãn khoa.

Nuốt phải: Súc miệng bằng nước. Không gây nôn. Không cho uống sữa hoặc đồ uống có cồn. Không đưa bất cứ vật gì vào miệng nạn nhân bất tỉnh. Nếu triệu chứng kéo dài, tìm tư vấn y tế và mang theo SDS.

Hít phải: Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí, giữ ấm và để nghỉ. Nếu bất tỉnh, đặt nằm nghiêng ở tư thế hồi sức và tìm trợ giúp y tế. Nếu triệu chứng kéo dài, gọi bác sĩ. Không được để nạn nhân một mình.

4.2 Triệu chứng và tác động chính, cấp tính và muộn

Không ghi nhận triệu chứng nghiêm trọng tức thời đối với Thành phần A. Tiếp xúc da kéo dài có thể gây khô da hoặc kích ứng nhẹ. Người đã mẫn cảm với isothiazolinon có thể xuất hiện viêm da dị ứng tiếp xúc, thường biểu hiện muộn sau 12 - 48 giờ. Đối với hỗn hợp sau khi trộn với Thành phần B: xem SDS Thành phần B (bỏng kiềm, viêm da xi măng).

4.3 Chỉ định chăm sóc y tế và điều trị đặc biệt

Điều trị theo triệu chứng. Không có thuốc giải đặc hiệu. Trong trường hợp nghi ngờ viêm da dị ứng tiếp xúc, ngừng tiếp xúc và chuyển khám chuyên khoa da liễu; nên nêu rõ khả năng mẫn cảm với isothiazolinon để bác sĩ cân nhắc test áp da. Cần tuân thủ thông tin độc tính bổ sung tại Mục 11.

5 CÁC BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY

5.1 Phương tiện chữa cháy

Phương tiện phù hợp: sản phẩm gốc nước không cháy; sử dụng phương tiện phù hợp với đám cháy lân cận (nước, bọt, CO2, bột chữa cháy).

Phương tiện không phù hợp: không có loại đặc biệt.

5.2 Mối nguy đặc biệt phát sinh từ hoá chất

Bản thân sản phẩm gốc nước không cháy. Khi màng polymer đã khô bị cháy có thể sinh carbon monoxit (CO), CO_2 và hydrocacbon chưa cháy (khói). Chưa từng ghi nhận sản phẩm cháy gây nổ độc hại.

5.3 Biện pháp bảo vệ đặc biệt cho lính cứu hoả

Mang thiết bị thở độc lập (SCBA) khi chữa cháy trong không gian kín hoặc đám cháy nhiều khói. Áp dụng quy trình chuẩn dùng trong cháy nổ hoá chất. Thu gom riêng nước chữa cháy nhiễm bẩn, không để chảy vào cống rãnh hoặc nguồn nước.

6 CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI RÒ RỈ, TRÀN ĐỔ

6.1 Biện pháp phòng ngừa cá nhân, trang bị bảo hộ và quy trình khẩn cấp

Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân khi thu dọn (xem Mục 8). Cẩn thận vì bề mặt dính sản phẩm rất trơn — cảnh báo nguy cơ trượt ngã. Tránh tiếp xúc da kéo dài và tiếp xúc với mắt. Bảo đảm thông gió khu vực.

6.2 Biện pháp phòng ngừa môi trường

Không xả sản phẩm xuống cống rãnh, nguồn nước mặt hoặc đất — polymer đóng rắn có thể gây nghẹt đường ống, và chất bảo quản trong sản phẩm rất độc với thuỷ sinh vật ở dạng nguyên chất. Quây chặn vùng tràn. Nếu sản phẩm làm ô nhiễm sông, hồ hoặc đường dẫn nước, thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền.

6.3 Phương pháp và vật liệu để ngăn chặn và làm sạch

Lượng nhỏ: thấm hút bằng vật liệu hút nước trơ (khăn, bông, cát, mùn cưa), thu gom vào thùng chứa kín có dán nhãn để thải bỏ. Lượng lớn: thu gom bằng phương pháp cơ học, bơm vào thùng chứa phù hợp. Lau sạch khi sản phẩm còn ướt — sau khi khô, màng polymer bám dính rất chắc và chỉ tẩy được bằng biện pháp cơ học. Rửa khu vực bằng nước; giữ lại toàn bộ nước rửa nhiễm bẩn để xử lý theo Mục 13.

7 SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

7.1 Biện pháp xử lý an toàn

Lắc / khuấy đều trước khi sử dụng. Trộn theo đúng trình tự trong Tài liệu kỹ thuật: đổ toàn bộ Thành phần A vào thùng trộn sạch trước, sau đó cho từ từ Thành phần B vào và trộn bằng máy tốc độ chậm (300 - 600 v/phút) đến khi đồng nhất. BẮT BUỘC mang găng tay và kính bảo hộ trong suốt quá trình trộn và thi công — hỗn hợp chứa xi măng Portland, có tính kiềm mạnh (xem Mục 8 và SDS Thành phần B). Tránh tạo bụi khi đổ Thành phần B. Sử dụng hỗn hợp trong vòng 1 giờ. Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi đang thao tác; rửa tay kỹ sau khi sử dụng. Đậy kín bao bì ngay sau khi mở.

7.2 Điều kiện bảo quản an toàn, kể cả tính không tương thích

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, đậy kín bao bì trong thùng có dán nhãn đúng; nhiệt độ bảo quản từ 5°C đến 35°C. TRÁNH ĐÓNG BĂNG / SƯƠNG GIÁ — hệ phân tán bị phá vỡ và sản phẩm hỏng không hồi phục nếu đông đá. Tránh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao. Bảo quản tách biệt khỏi axit. Để xa tầm tay trẻ em, tách khỏi thực phẩm và đồ uống.

Hạn sử dụng: 06 tháng khi bao bì chưa mở (theo Tài liệu kỹ thuật).

Vật liệu không tương thích: axit mạnh; chất điện ly nồng độ cao và muối kim loại đa hoá trị (gây keo tụ hệ phân tán); nhiệt độ đóng băng.

7.3 Mục đích sử dụng cụ thể

Thành phần lỏng của hệ vữa xử lý mối nối đàn hồi 2 thành phần FLEX JC 2K; chỉ sử dụng kết hợp với Thành phần B theo Tài liệu kỹ thuật sản phẩm.

8 KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM / BẢO VỆ CÁ NHÂN

8.1 Thông số kiểm soát — giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp (Việt Nam)

Thành phần A không chứa chất có giá trị giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp (OEL) được quy định tại Việt Nam. Áp dụng nguyên tắc vệ sinh lao động chung theo QCVN 02:2019/BYT và Luật An toàn, vệ sinh lao động. LƯU Ý: khi trộn với Thành phần B, phải kiểm soát bụi xi măng và bụi chứa silic tinh thể theo giới hạn tại QCVN 02:2019/BYT — xem SDS Thành phần B.

8.2 Biện pháp bảo vệ cá nhân (PPE)

Sản phẩm được phân loại mẫn cảm da (H317), nên BẮT BUỘC mang găng tay chống hoá chất trong mọi thao tác với Thành phần A để phòng viêm da dị ứng. Công tác trộn và thi công FLEX JC 2K còn có Thành phần B gốc xi măng, nên phải mang đầy đủ bảo hộ trong suốt quá trình. Bố trí vòi rửa mắt và nguồn nước sạch gần khu vực làm việc.

Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ theo EN 166. Bắt buộc khi trộn và khi có nguy cơ văng bắn.

Bảo vệ tay: Găng tay chống hoá chất theo EN ISO 374 — cao su nitril (NBR) dày 0,1 - 0,4mm, thời gian xuyên thấm ≥ 480 phút. Bắt buộc khi trộn và thi công do hỗn hợp chứa xi măng. Găng tay cũng là biện pháp chính để phòng mẫn cảm da với isothiazolinon.

Bảo vệ da / cơ thể: Bộ quần áo bảo hộ; ủng cao su khi thi công lượng lớn hoặc khi phải đứng trong khu vực có vữa ướt.

Bảo vệ hô hấp: Thông thường không yêu cầu đối với riêng Thành phần A. Khi đổ và trộn Thành phần B dạng bột: bắt buộc mang khẩu trang lọc bụi loại FFP2 theo EN 149.

Kiểm soát kỹ thuật: Bảo đảm thông gió chung đầy đủ; bố trí hút bụi cục bộ tại khu vực đổ và trộn bột. Trang bị vòi rửa mắt và nguồn nước sạch gần nơi làm việc.

9 TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HOÁ HỌC

Trạng thái vật lý	Lỏng
Màu sắc	Trắng sữa
Mùi	Nhẹ, giống este
Ngưỡng mùi	Không có dữ liệu
pH	≈ 7 - 9 ở 25°C
Điểm nóng chảy / đông đặc	≈ 0°C (gốc nước — tránh đóng băng)
Điểm sôi	≈ 100°C (gốc nước)
Điểm chớp cháy	Không áp dụng (gốc nước, không cháy)
Khả năng cháy	Không cháy
Áp suất hơi	Tương tự nước (≈ 2,3kPa ở 20°C)
Khối lượng riêng	≈ 1,04 - 1,06g/cm³ ở 25°C (R&D xác nhận)
Độ hoà tan trong nước	Trộn lẫn hoàn toàn với nước khi chưa đóng rắn
Hàm lượng VOC	0g/l (công bố theo USEPA Method 24)

10 TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG

10.1 Khả năng phản ứng	Ổn định trong điều kiện bình thường. Không phân huỷ nếu được bảo quản và sử dụng theo chỉ dẫn.
10.2 Độ ổn định hoá học	Ổn định khi bảo quản đúng cách (khô mát, tránh đông lạnh). Đông lạnh phá vỡ hệ phân tán và làm biến chất sản phẩm không hồi phục.
10.3 Khả năng phản ứng nguy hại	Không xảy ra phản ứng nguy hại. Ổn định trong các điều kiện lưu trữ được đề nghị.
10.4 Điều kiện cần tránh	Đóng băng / sương giá; nhiệt độ cao; ánh sáng trực tiếp kéo dài.
10.5 Vật liệu không tương thích	Axit mạnh; chất điện ly nồng độ cao và muối kim loại đa hoá trị — gây keo tụ hệ phân tán.
10.6 Sản phẩm phân huỷ nguy hại	Ở điều kiện bảo quản và sử dụng bình thường: không có sản phẩm phân huỷ nguy hại nào được biết đến. Khi cháy: carbon monoxit, carbon dioxit và hydrocacbon chưa cháy (khói).

11 THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

ĐƯỜNG TÁC ĐỘNG	KẾT QUẢ PHÂN LOẠI
a) Độc tính cấp tính	Không phân loại. Không có thành phần nào ở hàm lượng đạt ngưỡng phân loại.
b) Ăn mòn / kích ứng da	Không phân loại. Tiếp xúc kéo dài hoặc lặp lại có thể gây khô da hoặc kích ứng nhẹ.
c) Tổn thương / kích ứng mắt	Không phân loại. Có thể gây cay, đỏ, khó chịu tạm thời khi văng vào mắt.
d) Mẫn cảm hô hấp / da	PHÂN LOẠI — Mẫn cảm da Cấp 1A (H317). Sản phẩm chứa chất bảo quản CMIT/MIT ở hàm lượng dưới 0,003%, có thể đạt hoặc vượt giới hạn nồng độ riêng 0,0015% để phân loại Mẫn cảm da Cấp 1A. Người đã bị mẫn cảm với isothiazolinon có thể xuất hiện viêm da dị ứng tiếp xúc, thường biểu hiện muộn sau 12 - 48 giờ. Mẫn cảm hô hấp: không phân loại.
e) Đột biến tế bào mầm	Không phân loại.
f) Khả năng gây ung thư	Không phân loại.
g) Độc tính sinh sản	Không phân loại.
h) STOT — phơi nhiễm đơn	Không phân loại.
i) STOT — phơi nhiễm lặp lại	Không phân loại.
j) Nguy cơ hít (aspiration)	Không phân loại.

12 THÔNG TIN SINH THÁI

Độc tính	Sản phẩm KHÔNG được phân loại nguy hại đối với môi trường thuỷ sinh. Thành phần quyết định là chất bảo quản CMIT/MIT với hệ số nhân M = 100; ở hàm lượng dưới 0,0015%, giá trị cộng dồn nằm dưới ngưỡng phân loại Cấp 3 (tương ứng hàm lượng 0,0025%). Tuy vậy vẫn không được để sản phẩm xâm nhập nguồn nước.
Tính bền và phân huỷ sinh học	CMIT/MIT: không phân huỷ sinh học nhanh (OECD 301). Polymer acrylic: bền, không phân huỷ sinh học; khi khô tạo màng trơ.
Khả năng tích luỹ sinh học	Không tích luỹ sinh học (OECD 305 đối với CMIT/MIT). Polymer acrylic có phân tử lượng lớn — không dự kiến tích luỹ sinh học.
Tính di động trong đất	Không có dữ liệu. Sản phẩm khô tạo màng trơ, ít di động.
Tác động bất lợi khác	Kết quả đánh giá PBT và vPvB: sản phẩm không chứa chất PBT hoặc vPvB ở mức từ 0,1% trở lên. Không để sản phẩm xâm nhập nguồn nước mặt, hệ thống thoát nước, cống rãnh và đất.

13 YÊU CẦU KHI THẢI BỎ

- Giảm thiểu phát sinh chất thải. Để sản phẩm dư khô / đóng rắn hoàn toàn rồi thải bỏ như chất thải rắn xây dựng, hoặc chuyển cho đơn vị có chức năng xử lý tại cơ sở có giấy phép.
- Không đổ sản phẩm dư hoặc nước rửa dụng cụ xuống cống rãnh, nguồn nước hoặc đất — polymer đóng rắn gây nghẹt đường ống. Thu gom riêng để xử lý.

- Thải bỏ theo quy định của địa phương và quốc gia (Luật Bảo vệ môi trường và các quy định về quản lý chất thải hiện hành).
- Bao bì rỗng: xả cạn hoàn toàn (không còn nhỏ giọt), làm sạch; có thể chuyển đến cơ sở đủ tiêu chuẩn để tái chế hoặc thải bỏ. Không tái sử dụng cho mục đích khác.

14 THÔNG TIN VỀ VẬN CHUYỂN

Không được phân loại là hàng nguy hiểm theo các quy định vận chuyển (ADR/RID đường bộ và đường sắt, IMDG đường biển, IATA đường hàng không) và quy định vận chuyển hàng nguy hiểm trong nước (Nghị định 161/2024/NĐ-CP).

Số UN	Không áp dụng
Tên vận chuyển đúng (UN)	Không áp dụng
Nhóm nguy hại khi vận chuyển	Không áp dụng
Nhóm bao bì	Không áp dụng
Chất ô nhiễm biển	Không

15 THÔNG TIN PHÁP QUY

Việt Nam

- Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 (có hiệu lực từ 01/01/2026).
- Nghị định 24/2026/NĐ-CP, Nghị định 25/2026/NĐ-CP và Nghị định 26/2026/NĐ-CP.
- Thông tư 01/2026/TT-BCT và Thông tư 02/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương.
- QCVN 02:2019/BYT — giới hạn tiếp xúc bụi tại nơi làm việc.
- Nghị định 161/2024/NĐ-CP — vận chuyển hàng nguy hiểm.
- Luật An toàn, vệ sinh lao động; các quy định ghi nhãn hàng hoá hiện hành.
- Phân loại và ghi nhãn theo Hệ thống hài hoà toàn cầu (GHS).

Quốc tế

- GHS của Liên hợp quốc (ấn bản hiện hành).
- Tiêu chuẩn sản phẩm tham chiếu: Theo Tài liệu kỹ thuật.

Đánh giá an toàn hoá chất: không yêu cầu bắt buộc đối với hỗn hợp này.

16 THÔNG TIN KHÁC

Danh mục đầy đủ các câu cảnh báo nguy cơ (H) xuất hiện trong phiếu

H301	Độc nếu nuốt phải.
H310	Tử vong khi tiếp xúc với da.
H314	Gây bỏng da nghiêm trọng và tổn thương mắt.
H317	Có thể gây phản ứng dị ứng da.
H318	Gây tổn thương mắt nghiêm trọng.
H330	Tử vong nếu hít phải.
H400	Rất độc đối với sinh vật thuỷ sinh.
H410	Rất độc đối với sinh vật thuỷ sinh, có tác động lâu dài.

Các câu H nêu trên là phân loại của thành phần CMIT/MIT ở dạng NGUYÊN CHẤT, được liệt kê tại Mục 3. Ở hàm lượng có trong sản phẩm, câu H317 (mẫn cảm da) áp dụng cho sản phẩm do hàm lượng CMIT/MIT có thể đạt hoặc vượt giới hạn nồng độ riêng 0,0015%; các câu H khác (độc cấp tính, ăn mòn, tổn thương mắt, thuỷ sinh) đều dưới ngưỡng phân loại nên không áp dụng cho sản phẩm — xem Mục 2.1.

Chú giải từ viết tắt

CAS	Chemical Abstracts Service
EC / EINECS	Danh mục EINECS / ELINCS của Cộng đồng châu Âu
GHS	Hệ thống hài hoà toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hoá chất
OEL / TWA	Giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp / trung bình theo ca / ngắn hạn
PBT / vPvB	Bền – tích luỹ sinh học – độc / Rất bền và rất tích luỹ sinh học
PPE	Trang bị bảo hộ cá nhân
LC50 / EC50 / ErC50	Nồng độ gây chết hoặc gây ảnh hưởng trên 50% cá thể thử nghiệm
NOEC	Nồng độ cao nhất không quan sát thấy ảnh hưởng
Hệ số M	Hệ số nhân dùng trong phương pháp cộng dồn khi phân loại nguy hại môi trường thuỷ sinh
SCL	Giới hạn nồng độ riêng — ngưỡng nồng độ riêng của một chất, thay cho ngưỡng chung, khi phân loại hỗn hợp
CMIT/MIT	Hỗn hợp phản ứng của 5-clo-2-metyl-2H-isothiazol-3-on và 2-metyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) — chất bảo quản
OECD	Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế — hướng dẫn thử nghiệm
VOC	Hợp chất hữu cơ bay hơi
SVHC	Chất thuộc diện quan ngại rất cao

Nguồn dữ liệu chính: Tài liệu kỹ thuật FLEX JC 2K (phiên bản 2026.10); GHS của Liên hợp quốc

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trong phiếu này dựa trên hiểu biết hiện tại của chúng tôi tại thời điểm nêu trên và chỉ áp dụng cho sản phẩm được chỉ định; không cấu thành bảo đảm về bất kỳ đặc tính cụ thể nào. Người sử dụng có trách nhiệm bảo đảm thông tin là phù hợp và đầy đủ cho mục đích sử dụng cụ thể. Phiếu này thay thế mọi phiên bản phát hành trước đó.

KẾT THÚC PHIẾU AN TOÀN HOÁ CHẤT · 16/16 MỤC