

BUMA-TA®

# PORCERAPID

Keo dán gạch/ đá đóng rắn nhanh gốc xi măng  
Fast setting cementitious tile/ stone adhesive

In compliance with  
European standard

EN 12004

C2F



Cementitious adhesive for  
ceramic tiles

**Đóng rắn nhanh/ Fast setting**

**Cường độ bám dính cao/ High tensile strength**

**Dùng cho tường và sàn/ Dual purpose, for walls and floors**

**Sử dụng trong nhà và ngoài trời/ For internal and external use**



**MÔ TẢ SẢN PHẨM**

**PorceRapid** là sản phẩm gốc xi măng hai thành phần, thành phần bột là bao đóng gói sẵn, thành phần lỏng là phụ gia latex tổng hợp. Khi trộn hai thành phần với nhau tạo nên vữa ốp lát có đặc tính đóng rắn nhanh và độ bám dính cao dùng dán gạch ceramic, gạch porcelain, đá tự nhiên khu vực trong nhà, ngoài trời. Phân loại C2F theo TCVN 7899-1:2008, EN12004-1:2017 và vượt ANSI 118.5

**CÔNG DỤNG**

▪ Dùng cho tường, sàn trong nhà, ngoài trời hạng mục mới hoặc cải tạo yêu cầu thời gian đóng rắn nhanh để đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn: trung tâm mua sắm, nhà máy, bệnh viện, sân bay,...

**BỀ MẶT PHÙ HỢP**

- Sàn cán bằng lớp vữa xi măng
- Tường trát bằng vữa xi măng
- Bề mặt gạch đá hiện hữu\*
- Bề mặt sản phẩm chống thấm gốc xi măng\*
- Bê tông\*

\* Tham khảo bộ phận kĩ thuật để có thêm thông tin chi tiết

**ĐÓNG GÓI**

25 kg bột (TP.A) và 08kg dung dịch (TP.B)

**MÀU SẮC**

Xám hoặc trắng

**ĐỊNH MỨC**

1.5 kg/m<sup>2</sup> cho độ dày 1mm keo

**HẠN SỬ DỤNG**

Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất với điều kiện bao bì còn nguyên vẹn và sản phẩm được bảo quản trong điều kiện khô ráo.

\* Độ ẩm và nhiệt độ cao có thể làm giảm thời gian sử dụng của sản phẩm

**KHUYẾN CÁO**

- Chỉ thi công khi nhiệt độ bề mặt từ 4°C – 35°C
- Sản phẩm chứa xi măng Portland và cát silic có thể gây ngứa da nếu tiếp xúc thời gian dài
- Hạn chế hít bụi sản phẩm. Đeo khẩu trang hoặc mặt nạ dưỡng khí trong khu vực có bụi sản phẩm
- Sử dụng vữa màu trắng cho các loại đá marble màu trắng hoặc các loại đá sáng màu
- Để xa tầm tay trẻ em

**PRODUCT DESCRIPTION**

**PorceRapid** is two component cementitious adhesive, a part is bagged cementitious powder and pail liquid part is synthetic latex rubber. When mixed together to make fast-setting and high bonding strength adhesive for installation ceramic tile, porcelain tile, stone for interior and exterior. Classified as C2F in compliance with TCVN 7899-1:2008, EN12004-1:2017, exceeds ANSI 118.5

**USES**

▪ Designed for floors and walls, interior and exterior applications where new application or re-tiling jobs require rapid setting to be ready for use within very short times: malls, factories, hospitals, airports, etc

**SUITABLE SUBSTRATES**

- Cement mortar beds
- Cement plaster
- Existing tile and stone\*
- Cementitious waterproofing product\*
- Concrete\*

\* Consult Technical Services for more information.

**PACKAGING**

Part A:25 kg powder, Part B:08 kg liquid

**COLOUR**

Grey or white

**COVERAGE**

1.5 kg/m<sup>2</sup> for 1mm thickness

**SHELF LIFE**

Factory sealed containers of this product are guaranteed to be of first quality for one (1) year\* if stored off the ground in a dry area.

\* High humidity and temperature will reduce the shelf life of bagged product

**LIMITATIONS**

- Install only at temperatures between 4°C and 35°C
- Contains Portland cement and silica sand. May irritate skin in case of prolonged contact with skin
- DO NOT take internally. Avoid breathing dust. Wear a respirator in dusty areas
- Use a white mortar when installing light-colored stones and translucent marble
- Keep out of reach of children

**TÍNH CHẤT KỸ THUẬT SẢN PHẨM**

**PRODUCT PERFORMANCE PROPERTIES**

| Các chỉ tiêu đánh giá<br>Test  | Tiêu chuẩn<br>Test Method | Yêu cầu<br>Specification    | Kết quả<br>Result            |
|--|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Cường độ bám dính sau 6 giờ</b><br>Tensile adhesion strength (6 hours)                                      | TCVN 7899<br>EN 1348      | ≥ 0.5<br>N/mm <sup>2</sup>  | ≥ 0.5<br>N/mm <sup>2</sup>   |
| <b>Cường độ bám dính sau 28 ngày</b><br>Tensile adhesion strength (28 days)                                    | TCVN 7899<br>EN 1348      | ≥ 1.0<br>N/mm <sup>2</sup>  | ≥ 1.5<br>N/mm <sup>2</sup>   |
| <b>Cường độ bám dính sau khi ngâm trong nước (28 ngày)</b><br>Tensile adhesion after water immersion (28 days) | TCVN 7899<br>EN 1348      | ≥ 1.0<br>N/mm <sup>2</sup>  | ≥ 1.3<br>N/mm <sup>2</sup>   |
| <b>Cường độ bám dính sau khi lão hóa nhiệt (28 ngày)</b><br>Tensile adhesion after heating ageing (28 days)    | TCVN 7899<br>EN 1348      | ≥ 1.0<br>N/mm <sup>2</sup>  | ≥ 1.0<br>N/mm <sup>2</sup>   |
| <b>Cường độ bám dính với gạch porcelain khi chịu cắt</b><br>Porcelain tile shear strength                      | ANSI A118.4               | ≥ 1.38<br>N/mm <sup>2</sup> | ≥ 1.5<br>N/mm <sup>2</sup>   |
| <b>Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi</b><br>VOC content  | USEPA<br>Method 24        | ≤ 65 g/l                    | 0 g/l                        |
| <b>Thời gian công tác (29°C)</b><br>Pot life (29°C)  | n/a                       | n/a                         | <b>30 phút</b><br>30 phút    |
| <b>Thời gian cho phép chỉnh gạch</b><br>Adjusting time   | n/a                       | n/a                         | <b>05 phút</b><br>05 minutes |
| <b>Thời gian cho phép chà ron</b><br>Time before grouting  | n/a                       | n/a                         | <b>03 giờ</b><br>03 hours    |

Các thông số trên có thể thay đổi mà không cần thông báo. Trên đây là kết quả của các phép thử thí nghiệm, kết quả trên thực tế có thể thay đổi phụ thuộc vào phương pháp thi công và điều kiện thi công.

Specifications subject to change without notification. Results shown are typical but reflect test procedures used. Actual field performance will depend on installation methods and site conditions.

**THI CÔNG**

**Chuẩn bị bề mặt**

- Nhiệt độ bề mặt phải đảm bảo từ 4°C đến 35°C
- Bề mặt phải chắc chắn và được vệ sinh sạch sẽ, loại bỏ các vết dầu mỡ, sơn, hợp chất bảo dưỡng và các loại tạp chất khác
- Nếu bề mặt gồ ghề hoặc chưa phẳng, cần được xử lý làm phẳng bởi vữa xi măng chuyên dụng
- Mặt bằng phải phẳng, sai lệch 2mm trong 2m
- Lau sạch bụi và làm ẩm bề mặt thi công, loại bỏ nước thừa trên bề mặt
- Đối với sàn bê tông mới, thi công ốp lát sau 28 ngày dưỡng hộ. Nếu thi công trên bề mặt bê tông sau 01 ngày dưỡng hộ sử dụng sản phẩm **BuMaFlex** hoặc sản phẩm **BuMaEco** trộn với phụ gia **Ceralastic**
- Bề mặt bê tông phải được làm nhám bằng biện pháp cơ học để tạo độ bám cho sản phẩm. Độ nhám bề mặt (CSP) đạt từ 2 đến 3 theo ICRI
- Độ chuyển vị của bề mặt dưới tác dụng của tĩnh tải và hoạt tải không được vượt quá giới hạn theo quy định trong từng trường hợp cụ thể
- Cường độ bám dính của bề mặt thi công phải đạt tối thiểu 1.5 MPa

**Khe co giãn – TCNA mục EJ171**

Việc chữa khe co giãn trong khu vực ốp lát và các cạnh xung quanh là điều cần thiết và bắt buộc. Tham khảo các đề xuất và hướng dẫn như sau:

**INSTALLATION**

**Surface preparation**

- All surfaces should be between 4°C and 35°C
- Surface must be structurally sound, clean and free of all dirt, oil, grease, paint, concrete sealers or curing compounds
- Rough or uneven concrete surfaces should be made smooth with cementitious mortar
- All slabs must be plumb and true to within 2mm in 2m.
- Dry, dusty concrete slabs or masonry should be dampened and excess water swept off
- Concrete slabs should be damp cured and 28 days old before application. For installation on new concrete slabs after 1 day cured (Green Concrete), using **BuMaFlex** or mix **BuMaEco** with tile adhesive additive **Ceralastic**
- Concrete surfaces must be mechanically roughened prior to application to provide mechanical bond. All substrates must have minimum ICRI CSP 2 to 3
- Substrate deflection under all live, dead and impact loads, including concentrated loads, must not exceed limitations.
- Tensile adhesive of applied surface must be at least 1.5MPa

**Movement Joint – TCNA detail EJ171**

Perimeter and field movement joints within a tile installation are essential and required. Please follow recommendations and guidelines as follows:

- Trong nhà: tối đa 7.6m theo mỗi hướng
- Ngoài trời: 2.4 – 3.7m theo mỗi hướng
- Công tác ốp lát trong nhà nhưng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời: tối đa 3.7m theo mỗi hướng
- Ốp lát trực tiếp trên nền bê tông chịu lực: tối đa 3.7m theo mỗi hướng
- Tất cả các khe co giãn, khe nhiệt, khe lún, mối nối bê tông cũ và mới, khe cắt sau, khe cách âm, khe kháng chấn phải được thực hiện xuyên suốt từ kết cấu cho đến bề mặt gạch ốp lát kể cả tường
- Tham khảo hình ảnh cuối tài liệu

### Độ phủ của vữa

- Độ phủ của vữa phải đảm bảo để tránh các hiện tượng nứt vỡ do lỗ rỗng bên dưới gạch và đá
- Vữa phải đảm bảo được bao phủ các cạnh và góc của các viên gạch và đá
- Chọn đúng bay răng cưa để đảm bảo vữa phủ 100% diện tích bề mặt phía sau gạch, đá và bề mặt nền. Nên trét bề mặt sau để đảm bảo được yêu cầu trên

### Trộn vữa

- Cho từ 7.5-8.0 lít thành phần lỏng (B) vào thùng
- Đổ từ từ 25kg vữa vào và trộn đều
- Sử dụng máy trộn có tốc độ chậm (~300-600v/phút) trộn cho đến khi sản phẩm đạt đồng nhất. Tránh trộn quá lâu
- Chờ cho vữa phản ứng 2 - 3 phút sau đó trộn lại

### Thi công

- Dùng cạnh phẳng của bay răng cưa trải và đè một lớp mỏng vữa lên bề mặt nền cần ốp lát
- Đổ thêm vữa và dùng mặt răng để kéo vữa theo một hướng nhất định
- Chỉ đổ vữa trong một khoảng diện tích nhỏ (1 - 2m<sup>2</sup>) để thi công trước khi bề mặt vữa khô tạo màng.
- Đặt gạch lên bề mặt vữa còn ướt, đẩy viên gạch lui tới theo hướng vuông góc với đường vữa để vữa được đè nén và dàn đều nhằm đạt độ phủ cao nhất. Để đảm bảo độ tiếp xúc và bao phủ của vữa đối với mặt gạch và mặt nền nên định kì lật một vài viên để kiểm tra độ bao phủ có đạt hay không
- Loại bỏ lượng vữa thừa ra khỏi đường ron nhằm đạt được 2/3 chiều dày viên gạch để chà ron

### Chà ron

- Công tác chà ron sẽ được thực hiện sau 24h. Sử dụng hệ thống keo chà ron mịn **Ceracolor** (trộn với **Ceracolor Admix** hoặc nước), **Ceracolor USG**, **Ceracolor USG EXTRA**, keo chà ron chứa cát **Ceracolor SG** hoặc keo epoxy **Cerapoxy**
- Tham khảo tài liệu kĩ thuật của sản phẩm keo chà ron để có thêm thông tin chi tiết

- Interior: maximum of 7.6m in each direction
- Exterior: 2.4 – 3.7m in each direction
- Interior tilework exposed to direct sunlight (heat) or moisture: maximum of 3.7m in each direction
- Above-ground concrete slab structure: maximum of 3.7m each direction
- All expansion, control, construction, cold, saw-cut, isolation, contraction, and seismic joints in the structure should continue through tilework, including such joints at vertical surfaces.
- Refer pictures at the end of TDS for detail

### Mortar coverage

- Mortar coverage must be sufficient to prevent cracks resulting from voids in the setting bed
- Mortar coverage is to be evenly distributed to support edges and corners
- Choose a typical notched trowel to achieve 100% mortar contact to both the tile and substrate. It may be necessary to back-butter tiles in order to reach requirement

### Mixing

- Pour 7.5 – 8.0L of part B into a clean pail
- Gradually add 25kgs of powder while slowly mixing
- Use a low-speed mixing drill (about 300-600 rpm). Mix thoroughly until mixture becomes a smooth, homogenous. Avoid prolonged mixing
- Let mixture stand (“slake”) for 3-5 minutes, remix

### Application

- Use flat side of the trowel, pressing firmly to work into surface
- Apply additional mortar, combing it in a single direction with the trowel’s notched side
- Spread mortar only in small area (1 - 2m<sup>2</sup>) adequately to install tiles before it skins over, cause of debonding problem
- Place the tiles firmly into the wet mortar. Push the tiles back and forth in a direction perpendicular to trowel lines, to collapse the mortar ridges and to help achieve maximum coverage. Ensure proper contact between mortar, tile and substrate by periodically lifting a few tiles to check for acceptable coverage
- Remove excess mortar from the joint areas so that at least 2/3 of the tile depth is available for grouting

### Grouting

- Grout installation after a minimum of 24 hours curing time. Grout with UnSanded Grout **Ceracolor** (mix with water or **Ceracolor Admix**), **Ceracolor USG**, **Ceracolor USG EXTRA**, Sanded Grout **Ceracolor SG** or epoxy grout **Cerapoxy**
- Refer tile grout technical datasheet for more informations and guide

**Bảo vệ bề mặt gạch lát**

- Để tránh làm hư hỏng gạch ốp lát, công tác lát gạch chỉ được thực hiện khi các công tác về kết cấu, xây dựng các vách ngăn, và các công tác hoàn thiện ở trên như lắp đặt trần, sơn, cơ khí và điện đã hoàn thiện
- Không đi lại trên bề mặt hoàn thiện khi vữa chưa đóng rắn. Sau khi vữa đóng rắn, bề mặt phải được bảo vệ bằng tấm ván gỗ dán hoặc ván dăm dày 20mm đặt trên giấy kraft không ó màu
- Việc che phủ nền bằng tấm nylon hoặc tấm gỗ dán tiếp xúc trực tiếp với nền sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình đóng rắn của hỗn vữa được bổ sung phụ gia latex hoặc polymer

**MIỄN TRỪ**

Thông số kỹ thuật, đề xuất trong tài liệu này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi. Các thông số và đề xuất này sẽ bị ảnh hưởng tùy theo điều kiện công trường và tay nghề của đơn vị thi công. Vui lòng liên hệ Bộ phận kỹ thuật để có những hướng dẫn chi tiết

**DỊCH VỤ TƯ VẤN KỸ THUẬT/ MUA HÀNG**

Mọi thắc mắc về thông tin sản phẩm vui lòng liên hệ

**CÔNG TY TNHH BUMATECH**

Văn phòng: 154/1/5 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Kỹ thuật : 028. 3910 0814  
Mua hàng : 028. 3868 3803  
Email : [info@bumatech.com.vn](mailto:info@bumatech.com.vn)  
Website : [www.bumatech.com.vn](http://www.bumatech.com.vn)

**Protecting new tilework**

- To avoid damage to finished tilework, schedule floor installation to begin only after all structure work, building enclosure, and overhead finishing work, such as ceilings, painting, mechanical, and electrical work, are completed
- Keep all traffic off finished tile floors until they have fully cured. Builder shall provide up to 3/4" thick plywood or OSB protection over nonstaining kraft paper to protect floors after installation materials have cured
- Covering the floor with polyethylene or plywood in direct contact with the floor may adversely affect the curing process of grout and latex/ polymer modified portland cement mortar

**DISCLAIMER**

Technical details and recommendations contained in this product datasheet correspond to the best of our knowledge and experiences. They can be changed by site condition and workmanship of applicators. Please contact our Technical service department for more information

**TECHNICAL SERVICES/ AVAILABILITY**

Information is available by calling

**BUMATECH FACTORY**

Office: 154/1/5 Cong Lo, Ward 15, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Technical : 028. 3910 0814  
Sale : 028. 3868 3803  
Email : [info@bumatech.com.vn](mailto:info@bumatech.com.vn)  
Website : [www.bumatech.com.vn](http://www.bumatech.com.vn)

